

Azpeitia, 08 de marzo de 2005

Estimado Sr. Borrego:

Le adelanto que el resultado del **ensayo orientativo** de reacción al fuego para una muestra con Ref "8900" según procedimiento de ensayo basado en la norma UNE EN 13823:2002 "Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo" ha dado los siguientes resultados:

THR<sub>600 s</sub> MJ: 13.385  
FIGRA 0.2 w/s: 509.477  
TSP 600 s m<sup>2</sup>: 736.94  
SMOGRA m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>: 121.33

Por lo cual, a falta de la confirmación del resultado a través del ensayo de inflamabilidad según norma UNE EN ISO 11925-2:2002, se estima que la clasificación del material referenciado como "8900" es **D s3 d0**.

Un saludo,

  
CIDEMCO  
Izaskun Martínez  
Área de Ingeniería del fuego  
Dpto. Construcción CIDEMCO